



Herbol-Fungimos

Wässrige Biozidlösung zur Vorbehandlung von Schimmelbefall

I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Fungimos ist eine zuverlässig wirkende, gebrauchsfertige Mikrobiozidlösung für den Innenbereich, auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen zur Vorbehandlung mikrobiell befallener Oberflächen vor deren Beschichtung.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	wässrige Biozidlösung
Farbtöne	farblos
Dichte	ca. 1,00 kg/l
Zusammensetzung (gemäß VdL)	Wasser, Additive, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Wirkstoff nach Art und Menge	enthält 21 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
baua-Reg.-Nr.	N-39857
Produkt-Code R+P	M-GD 20
Verdünnungsmittel	unverdünnt verarbeiten
Packungsgrößen	1 l und 5 l
Lager- und Transportvorschriften	UN:-
Gefahrenkennzeichnung	Enthält: 21 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46).

Wichtige Hinweise	Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
--------------------------	--

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Vorhandenen Schimmelbelag durch Nassreinigung entsprechend behördlicher und/oder gesetzlicher Erfordernisse entfernen. Anschließend Herbol-Fungimos in Lieferform mit der Deckenbürste zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auf die mit Bewuchs befallenen Flächen auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol-Fungimos mindestens 24 Stunden auf die Oberflächen einwirken. Die behandelten Oberflächen sind nach dem Auftrag von Herbol-Fungimos nicht nachzuwaschen. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung
Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	ca. 24 Stunden einwirken lassen und den Untergrund nach der Behandlung vollständig trocknen lassen
Verbrauch	ca. 150-250 ml/m ² , je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes
Reinigung der Werkzeuge	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und k Reidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit geeignetem Material ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.
Weiterer Beschichtungsaufbau	Herbol-Fungimos kann speziell mit Herbol-Innenweiss Schimmelschutz*, aber auch mit allen Herbol-Wandfarben* und -Putzen* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Herbol-Fungimos

Innenwandbeschichtungen/Funktions-Farben
FBH 02204

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



Akzo Nobel Deco GmbH
Markencenter Herbol
Vitalisstraße 198-226
D-50827 Köln
Tel. +49 221 5881-321
Fax +49 221 5881-251
info@herbol.de
www.herbol.de